

PET UV Dicing Tape


Product name / WB-125V, WB-135B

Products Description

UV 아크릴 점착제를 코팅하여 높은 초기 점착력으로 Dicing이 용이하며 UV 조사 후 잔사 및 얼룩이 없다.
IR Filter 및 LED Dicing 용으로 적용 시 우수한 성능을 나타낸다.



Structure



Application



Characteristics

ITEM		UNIT	WB-125V	WB-135B	TEST CONDITIONS
PET Release Liner		μm	25±2	25±2	Thickness gauge
UV PSA			25±2	10±2	
PET Base Film			100±3	125±3	
Adhesion Strength (180° Peel)	UV 조사 전	gf/25mm	2000±500	700±300	KS T 1028
	UV 조사 후		10g 이하	20g 이하	
Elongation	MD	%	≥ 80	≥ 80	KS T 1028
	TD		≥ 80	≥ 80	
Tensile Strength	MD	Kg/mm ²	≥ 16	≥ 16	KS T 1028
	TD		≥ 16	≥ 16	

This data sheet is the latest information that our company have about relevant product, it is an introduction of general properties of product, not a warranty. Some properties can be changed by our quality and growth of productivity. Please read this material safety data sheet (MSDS) before use.